

MO / 3

Indice :5
07/06/2002

GRAISSE MULTI USAGES AU BISULFURE DE MOLYBDENE

MO / 3 est une graisse multi-fonctionnelle additivée au bisulfure de molybdène qui lui permet d'assurer une lubrification sèche de secours en cas de manque de graissage accidentel.

MO / 3 possède une bonne tenue au délavage à l'eau, une bonne résistance au vieillissement et à l'oxydation.

La graisse MO / 3 réduit l'usure et protège les pièces soumises aux vibrations, aux chocs ou aux démarrages et arrêts répétitifs.

La graisse MO / 3 est particulièrement recommandée pour la lubrification d'organes très sollicités par des charges importantes et des vitesses élevées.

CARACTERISTIQUES :

◇ Couleur :		Noire
◇ Epaississant :		Savon de lithium
◇ Température d'utilisation :		- 20° C à + 150° C
◇ Huile de base :		Minérale
◇ Viscosité de l'huile de base à 40° C :	ISO 3104	95 Cst
◇ Point de goutte :	ISO 2176	> 180° C
◇ Densité à 20° C :	NFT 30 020	0.91
◇ Grade NLGI :		2
◇ Pénétration non travaillée à 25° C :	ISO 2137	265 / 295 ^{1/10mm}
◇ Perte de pénétration après 100 000 coups :	ISO 2137	< 30 ^{1/10mm}
◇ Facteur NDN :		500 000
◇ SHELL 4 Billes (soudure) :	ASTM D 2596	315 kgs
◇ SHELL 4 Billes (usure) :	ASTM D 2266	0.5 mm
◇ Corrosion lame de cuivre :	ISO 2160	1 b
◇ Test EMCOR :	ISO 11007	0
◇ Water wash out (80° C) :	ASTM D 1264	< 5 %

DOMAINES D'UTILISATIONS :

Lubrification de tous les roulements à aiguilles, à rouleaux ou à billes,

Lubrification des pièces de petite mécanique ou d'optique,

Lubrification d'outils pneumatiques, articulations, cardans, pompes de toutes sortes, rotules, coussinets, paliers, appareils électriques, appareils ménagers.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.